

TECHNICKÝ LIST – POKYNY PRO APLIKACI **TERRAKO TRANSFER**

ČISTĚ VÁPENNÁ SMĚS PRO ZPĚTNÉ OSAZOVÁNÍ SEJMUTÝCH BAREVNÝCH
VRSTEV NA OMÍTCE, SGRAFIT NEBO OMÍTEK

MATERIÁL JE SOUČÁST SYSTÉMU PRODUKTŮ PRO KOMPLEXNÍ ZÁCHRANU HISTORICKÝCH
VÁPENNÝCH OMÍTEK A NÁSTĚNNÝCH MALEB
český výrobek vyvinutý ve spolupráci s památkáři

Doporučené použití:

TERRAKO TRANSFER je určen pro vyrovnávání rubové strany transferů (ploch barevných vrstev nástěnné malby na omítce, sgrafit nebo omítek), pro přípravu plochy podkladu pro zpětné osazení transferů a pro vlastní uchycení transferů na novém podkladu (zpravidla na nové jádrové omítce). Obě lepené plocha musí být nutně nasákavé.

Složení a charakteristické vlastnosti:

Malta TERRAKO TRANSFER je jemnozrnná suchá maltová směs na bázi čistě vzdušného vápenného pojiva. Neobsahuje cement ani jiné hydraulické nebo latentně hydraulické složky. Sypká směs je složena z bílého objemově stálého vápenného hydrátu, velmi jemného křemenného písku a mletého vápence a organických přísad upravujících uživatelské vlastnosti materiálu.

Malta TERRAKO TRANSFER má v tekutém stavu zvýšenou adhezi k podkladu. Po osazení transferované části zůstává malta cca 30 sekund otevřená a umožňuje mírnou úpravu pozice transferované plochy. Poté již pohyb není možný a hrozí poškození spojení.

Fyzikální a chemické vlastnosti malty TERRAKO TRANSFER se již po zatuhnutí blíží vlastnostem zachraňovaných historických vápenných omítek. Malta neobsahuje ve vodě rozpustné sole a je nasákavá.

Technická data:

Hodnota pH po naředění - 13

Objemová hmotnost sypaná – cca 1,150 kg/dm³

Skladovatelnost:

Suchá prášková směs je dodávána v plastových obalech, které zabraňují přímému styku směsi s ovzduším. Skladovatelnost je v původních obalech minimálně 6 měsíců. Po otevření obalu jej nenechávejte dlouho otevřený.

Příprava podkladu před nanášením materiálu:

Malta TERRAKO TRANSFER je určena jen k osazování na nasákavý podklad a transferů, které jsou nasákavé. V případě, že je povrch podkladu nenasákavý, není použití TERRAKO TRANSFERu možné. Stav podkladu i osazovaného materiálu musí být před použitím malty TERRAKO TRANSFER vyhodnocen restaurátorem specialistou.

Povrchy vyžadující nejprve zpevnění, je vhodné zpevnit za použití vápenné vody v kombinaci s vápennou suspenzí ve vápenné vodě.

Před osazením transferu je vhodné nasákavý povrch (zdivo, omítku) zvlhčit vápennou nebo obyčejnou vodou. Tím se zlepší přídržnost malty k podkladu.

Příprava a způsob aplikace:

Suchá směs se smísí s vodou v poměru 3 : 2 objemové díly suché směsi : vodě a vzniklá směs se intenzivně míchá 3 minuty nejlépe elektrickým míchadlem s pomalým chodem. Čerstvou maltu doporučujeme nechat 5 minut odležet z důvodu lepší následné zpracovatelnosti TERRAKO TRANSFERu. Před použitím lze konsistenci malty upravit přidáním vody a domícháním.

Aplikace malty:

Nanáší se stěrkou, případně zubovou, a to jak na přenášený transfer, tak i na podklad pro osazení. Postup je vždy třeba otestovat na vzorku.

Klimatické podmínky pro používání:

Aplikace TERRAKO TRANSFERu se provádí jen za vhodných klimatických podmínek. Nepoužívejte při teplotách nad 30 °C a při teplotách nižších než 5 °C. Při riziku přeschnutí, např. na přímém slunci je žádoucí stínění.

Čištění náradí:

Před zatvrdnutím malty vodou ihned po skončení práce, po zatvrdnutí malty mechanicky. Zbylá směs se nechá vyschnout a pevná fáze se likviduje jako běžný stavební odpad.

Nebezpečné složky: hydroxid vápenatý CAS 1305-62-0

Výstražný symbol: Xi Dráždivý

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R 38 Dráždí kůži

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 26 Při zasažení očí a sliznice okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 36/037/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Obal lze likvidovat ve sběrnách nebo na určených místech v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.

Informace vycházejí ze současného stavu poznání na straně výrobce. Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování zejména odbornými firmami a restaurátory.

Výroba a prodej:

Ing. Dagmar Michoinová, IČO: 61839931, tel.: 602 458 912

e-mail: michoinova.dagmar@gmail.com

Další info: <http://www.vapenneomitky.cz/>